

МАРМОРИНО АКРИЛИКО

Декоративная штукатурка с эффектом
полированного мрамора

Применение

Для внутренних работ

Расход

5 кг — 6–8 м² (нанесение в три слоя)

Нанесение грунта

В качестве грунта под покрытие Марморино Акрилико используйте Фондо Универсал. Грунт можно разбавить водой в пропорции не более 10%. Наносить при помощи валика.

Колеровка

В материал Марморино Акрилико добавьте тонер ACS Metrico и хорошо перемешайте миксером.

Нанесение материала

- Металлической кельмой нанесите Марморино Акрилико в два и более слоев. Последующие слои можно наносить только на полностью высохшие предыдущие. Нанесите краску на участке 1 м². Если вам нужно добиться большей интенсивности цвета, добавьте тонер ACS. Финишный слой должен быть отполирован.
- После полного высыхания Марморино Акрилико на поверхность можно нанести воск Luba. Делать это нужно металлической кельмой. После полного высыхания воска отполируйте поверхность.

Время высыхания

Окончательное высыхание — 24–48 часов, в зависимости от внешних условий. Полный набор всех качеств — 7–9 дней

Уход

Влажная уборка — теплая вода и мыло.

Хранение

Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С и не выше +35С. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

Примечания

- Перед нанесением сделайте пробный выкрас.
- Итоговые цвета могут незначительно отличаться от каталожных.
- Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем материала в большой емкости.
- Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок Асти.

МАРМОРИНО
АКРИЛИКО

10

Goldshell



ACS 45 (20 мл)



ACS 45 (80 мл)



ACS 76 (20 мл)




ACS 76 (80 мл)



ACS 75 (20 мл)



ACS 75 (80 мл)



ACS 94 (20 мл)



ACS 94 (160 мл)



ACS 29 (80 мл) / Бокс LUBA



ACS 35 (10 мл)



ACS 35 (40 мл)



ACS 39 (20 мл)



ACS 39 (80 мл)



ACS 69 (20 мл)



ACS 69 (80 мл)



ACS 72 (20 мл)



ACS 72 (80 мл)



ACS 105 (40 мл)



ACS 41 (40 мл)



ACS 103 (40 мл)



ACS 107 (40 мл)



ACS 71 (40 мл)



ACS 100 (40 мл)



ACS 90 (40 мл)



ACS 173 (40 мл)